

OK Tubrodur 13Mn O/G

OK Tubrodur 15.60 je trubičkový drát s rutilovou náplní a s vlastní ochranou, který je používán především pro opravy dílů z 13% manganové oceli

Specifikace

Klasifikace	EN 14700 : T Fe9
-------------	------------------

Svařovací proud	DC+
Typ legování	13% manganese steel weld metal
Ochranný plyn	None, C1 (EN ISO 14175)

Typického chemického složení svarového kovu v %

C	Mn	Si	Ni	Al
No shielding gas				
0.85	11.78	0.63	2.95	0.38

Údaje ukládání

Průměr	A	V	Rychlost podávání drátu	Produktivita
1.6 mm	150-260 A	24-30 V	2.0-4.2 m/min	2.5-3.2 kg/h